

ゴムライニングの材質と特長

KURIYAMA-OHJI(THAILAND) LTD.

材 質	タイプ	カラー	特 長
オージソフト R - 4	天然軟質ゴム	黒	耐スラリー摩耗用<10mm
" R - 5	"	"	粒径が大きい粗粒子および高荷重による摩耗用>10mm
" R - 6	"	"	スタンダード品、耐酸用
" R - 7	"	"	耐フッ酸用(現地施工用)
" R - 8	"	"	サンハード系として使用(現地施工用)
" R - 14	"	"	R-4と同じ、ただし現地施工用
" R - 16	"	"	R-6と同じ、ただし現地施工用
" R - 501	"	"	NaOH、KOH、PAC用R-16の非汚染タイプ
" R - 8I	"	"	低Ca、Mg配合材質
オージハード E - 5	天然硬質ゴム	黒	高温条件下での耐酸用
" E - 7	"	"	スタンダード品、フレキシブル性が大きい
" E - 7I	"	"	低Ca、Mg配合材質
" E - 16	"	"	速加硫性、サンハード系として使用
" E - 15	"	"	スタンダード品、速加硫性
" E - 20	"	"	低Ca、Mg配合材質、速加硫性
オージプレン C - 6	クロロプレングム	黒	スタンダード品、耐酸性、耐油性、耐候性、耐オゾン性が良好、主に海水管、リン酸製造装置及び淡水化装置に使用
オージアイ B - 5	ブチルゴム	黒	優れた耐薬品性及び耐水蒸気透過性
" B - 15	"	"	B-5と同じ、速加硫性
" B - 7	"	"	NaClO用、現地施工可能
" B - 6W	"	白	NaClOに対して耐性あり
" B - 115	"	黒	B-5と同じ、非汚染性
" B - 5S	"	"	プリキュアタイプ
オージエス S - 6	EPDM	黒	スタンダード品、優れた耐オゾン性
オージエヌ N - 7	ニトリルゴム	黒	優れた耐油性

KURIYAMA-OHJI(THAILAND) LTD.

Thosapol Land 3 Bldg., 7th Fl. 947 Moo 12 Bangna, Bangkok 10260 Thailand

TEL: (662)-361-8324 FAX: (662)-361-8326